PINTURAS WALL S.A.
Fábrica de Pinturas
Coronel Recuero 678 - Las Heras - Mendoza - Argentina CP(5541)
Tel/fax: (54)-(0261)-4480148/4480114
e-mail: pinturaswall@pinturaswall.com.ar
Web: www.pinturaswall.com.ar

LATEX DUKRON EXTERIOR

Producto	***PINTURA 100 % ACRILICA PARA MUROS Y PISOS***
Código	***348-COLOR***
Presentación	***1, 4, 10 y 20 litros***

Boletín Técnico: TEC-027H

• CARACTERISTICAS Y USOS

DUKRON es un producto basado en emulsiones de resinas sintéticas, cargas minerales especialmente seleccionadas y pigmentos adecuados. Una vez aplicado deja una superficie dura y resistente a la fricción y agentes atmosféricos. Ideal para su aplicación sobre todo tipo de pisos sometidos un tránsito no demasiado fluido como ser garajes, naves industriales, bares, terrazas, entradas, y espacios abiertos de viviendas, terminaciones de pistas deportivas, frentes y mamposterías de exteriores.

Presenta muy buena resistencia al frotamiento en húmedo, a la abrasión de agua por derrames o lavados, libera rápidamente el agua absorbida por lluvia o riego, y tolera los aceites minerales y combustibles.

Producto de alto impacto y excelente plastificado.

• COLOR

DUKRON se elabora en una amplia gama de colores incluyendo el blanco con los mismos tonos que el látex acrílico **FOR EXPORT** de forma tal de poder pintar en caso de necesidad tanto pisos como paredes en igual color.

• DILUYENTE

En caso de necesidad se lo puede diluir con agua para obtener una adecuada pintabilidad y buena fijación del producto sobre la superficie.

• COMPATIBILIDAD

Su exclusiva formulación para pintado de pisos no tolera mezcla alguna con pinturas, aceites o productos similares afectando notablemente su resistencia mecánica. Solo puede adicionarse entonador universal **BRIL TONER** hasta 30 cc por litro de pintura para lograr colores claros a partir del blanco, o modificar los tonos de los colores fuertes, además, admite la mezcla de los distintos colores entre sí.

• MODO DE EMPLEO

Sobre pisos de hormigón sano y bien, limpio de grasas y exento de polvo u otros contaminantes, aplicar una primera mano convenientemente diluida con 10-20% de agua para facilitar su adherencia a la superficie. Si bien a las dos o tres horas ya está seco, se aconseja un mínimo de 24 horas entre manos para permitir una óptima reticulación de vehículo. La segunda mano aplicarla con la menor dilución posible para lograr un buen poder cubriente.

Si se trata de superficies muy lisas por ejemplo, zonas embaldosadas lavar la superficie con una solución de ácido muriático al 10%, dejar actuar durante 30 a 60 minutos y lavar con abundante agua, de esa forma se logrará una textura rugosa que facilita la adherencia del producto.

Si la superficie presentara irregularidades muy profundas repararlas con material de albañilería adecuado y luego proceder al pintado.

PINTURAS WALL S.A.
Fábrica de Pinturas
Coronel Recuero 678 - Las Heras - Mendoza - Argentina CP(5541)
Tel/fax: (54)-(0261)-4480148/4480114
e-mail: pinturaswall@pinturaswall.com.ar
Web: www.pinturaswall.com.ar

En caso de aplicar sobre azoteas o pisos que a su vez sirven de techo de sótanos u otros ambientes aplicar previamente una mano de Impermeabilizante acrílico **TRAN SOL** (ver *Boletín Técnico Nº 014/HO*).

Para su aplicación sobre muros remitirse a las explicaciones del *Boletín Técnico Nº 024/HO*.

• APLICACION Y SECADO

DUKRON se aplica a pincel o rodillo pudiéndose también hacerlo con espátula de goma (tipo secador de piso) en capas no muy delgadas del orden de 100 gramos de pintura por cada metro cuadrado de superficie.

Antes de su aplicación mezcle el contenido del envase y agregue, si lo desea, entonador universal **BRIL TONER** hasta conseguir una masa uniforme en consistencia y color.

No pinte si la temperatura está por debajo de los 5ºC o si está muy caliente la superficie, para lo cual mójela con agua, deje secar perfectamente y luego proceda a su pintado.

Seca en pocas horas pero sé aconseja un mínimo de 24 horas para aplicar una segunda mano y entre 48 y 72 horas para su uso. Si la temperatura es muy baja o muy alta la humedad extiende estos tiempos para obtener un buen resultado en el acabado final.

• RENDIMIENTO

Rinde de 10 a 12 m^2/litro por mano dependiendo del espesor de la película y de la absorción de la superficie.